

A finiselés problémái



Richard Neale tippjei a tökéletes finiselési eljárásokhoz. Használd a jó technikát! A rossz vasalási technika a tisztítóknak legalább akkora probléma, mint a nem megfelelő folt-eltávolítás. A legjobb szakértelem is kevés, ha a textíliák nem a legjobb minőségben kerülnek ki a finiselési eljárás után.

Például a vasalóprés használata egy szép gyűrt anyagú alkalmi ruhánál, kifejezetten rossz megoldás, mivel tönkremehetnek az apró gyűrődések. Az alkalmi ruhák sok esetben igénylik, hogy részekre szedve végezzék el rajtuk a finiselést. A bársony anyagok csökkentett hőmérsékletet igényelnek a finiselő eljárások során, és általában jobb, ha nem vasalóprésben vagy gőzzel kezelik őket.

Nézzünk néhány esetet részletesen.

Bársony bolyhok gyengülése

Hiba: Egy bársony kabát tisztítása sikeresen megtörtént, azonban vékony gyűrődések láthatóak rajta. A finiselés során az ellenkező oldalon történt az eljárás, sok gőzt használva, de elkerülve a vasalóval történő közvetlen nyomást. Bár ez a mód eltávolította a gyűrődéseket, a bolyhok mégis sérültek.

Okok: A bársonyt érdemes az anyag oldalon finiselni ráhelyezve egy kifejezetten erre a célra tervezett bársony finiselő anyagot. Ennek használatával egy fix távolságban tartható a felülettől a vasaló, így a gőzölés egyenletessé válhat, a bolyhok természetesen maradnak.

Felelősség: A szakember felelőssé tehető ebben az esetben, mivel nem a megfelelő technikát és eszközt használta a finiselés során.

Javítás: Ha a kár súlyos, akkor a kefe és a gőz használata javíthat az eltorzult bolyhok állapotán. Ha az anyag csak kevésbé károsodott, akkor a legjobb megoldás, ha úgy hagyjuk, és nem kockáztatjuk további módszerekkel rontani a helyzetet.

Esettanulmány

Írta: Horváth Andrea

2011. január 13. csütörtök, 15:00



[Esettanulmány: A fekete színű ruhák és a fekete színű ruhák](#)